

W-LACK CVD 12

	ОПИСАНИЕ ТОВАРА:	На основе фенольных алкидных смол, наносимых непосредственно на металл с отличной защитой от коррозии				
	НАЗНАЧЕНИЕ:	Используется в качестве грунтовки и эмали с отличной адгезией и антикоррозионной защитой на поверхностях из фосфатизированной или обезжиренной углеродистой стали. Рекомендуется для покраски промышленного оборудования, машин и металлических конструкций.				
СЕРТИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИЯ:		Этот продукт, если он поставляется в соответствии с Директивой RoHs (ограничение определенных опасных веществ), имеет в описании букву R.				
УПАКОВКА:		W-LACK CVD 12 - Ведро (20Л)				
		W-LACK CVD 12 -	Ведро (3.6 Л)			
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:		Цвета	Ral, Munsell или согласно стандарту клиента.			
		Внешний вид	CVD 121	- Глянцевыі	й> > 80%	
			CVD 122	- Полуглянц	евый 60 – 80	%
			CVD 123	- Полуматов	зый 30 – 60	%
			CVD 124	- Матовый	15 – 30 9	17
		Cuyaŭ aazazar	CVD 125		товый 0 – 15 %	6
		Сухой остаток Срок годности		(ISO 3233 [°]) јев при температу	ma 25°C	
		Толщина сухой п	пенки 30 - 40 м		pe 25 C	
		Теоретический ра	сход 14.30 м²/	л іпри толщине в	35 микрон в сухом	виде, без учета
		Устойчивость к с	потерь п	ри применении	na 60 ° C Ontahini	OCKINO DOKOLITAD
		теплу	могут под	двергаться измен	ениям цвета, блес	ка и адгезии при
		Высыхание	воздейст	вии температуры	выше 60 ° С	
		Высыхание	-5°C	0°C	10°C	25°C
		На отлип	60 часов	24 часа	3 часа	1 час
		На перемещение	72 часа	48 часов	16 часов	8 часов
		Полное	300 часов	168 часов	96 часов	72 часа
		Перекрытие	500	000	4000	
			-5°C	0°C	10°C	25 °C
			72 часа	48 часов	16 часов	5 часов
			168 часов	168 часов	96 часов	24 часа

Перед применением рекомендуем обратиться в технический отдел ООО «ТОНАЛЬ»

офис и склад	телефоны	e-mail:	сайт:
353900 г. Новороссийск, ул.	+7(918)4939548,	inbox@tonaly.ru,	https://detalystaly.ru,
Железнодорожная петля 77	+7(918)4906109	rml@tonaly.ru	https://tonaly.ru/

 Редакция: 09
 Страница 1 из 5
 Дата: 11.02.2020



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Характеристики этого продукта зависят от степени подготовки поверхности. Полностью удалите масло и жир с помощью обезжиривающего средства или в соответствии с методом очистки растворителем стандартного SSPC SP1.

Скопившаяся грязь должна быть удалена с помощью сухой щетки, а растворимые соли должны быть удалены при промывке пресной водой под высоким давлением.

Обезжирить растворителями.

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Полностью удалите масло, жир, растворимые соли и другие загрязнения в соответствии с методом очистки растворителями SSPC SP1. Вымойте пресной водой под высоким давлением.

Фосфатирование

W-LACK CVD 121 может быть применен на фосфатированную и загрунтованную поверхность.

Примечание: Если максимальный интервал, указанный для нанесения следующего слоя, превышен, необходимо приступить к ручному / механическому шлифованию наждачной бумагой, чтобы заматировать поверхность. Эта процедура необходима для достижения сцепления между слоями. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел Тональ

применение:

Смесь

Гомогенизировать содержимое упаковки с помощью механического или пневматического перемешивания. Убедитесь, что на дне упаковки не осталось осадка.

Разбавитель

Рекомендуется разбавитель 3005 - для температур ниже 25°C.

Разжижение

В зависимости от метода нанесения разбавить не более 25% по объему.

Не разбавлять растворителями, которые не разрешены местным законодательством или превышают указанный процент разбавления.

Чрезмерное разбавление краски может повлиять на формирование пленки, ее внешний вид и затруднить получение указанной толщины.

Примечание: В местах с высокой температурой рекомендуем обратиться в технический отдел Тональ

Перед применением рекомендуем обратиться в технический отдел ООО «ТОНАЛЬ»

офис и складтелефоныe-mail:сайт:353900 г. Новороссийск, ул.+7(918)4939548,inbox@tonaly.ru,https://detalystaly.ru,Железнодорожная петля 77+7(918)4906109rml@tonaly.ruhttps://tonaly.ru/

Редакция: 09 Страница 2 из 5 Дата: 11.02.2020



МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Данные, приведенные ниже, представляют собой руководство по использованию подобного оборудования.

Для улучшения характеристик распыления могут потребоваться изменения давления и размеров сопел.Перед применением убедитесь, что оборудование и соответствующие компоненты чистые и находятся в наилучшем состоянии.Очистите линию сжатого воздуха, чтобы избежать загрязнения краски.

Обработайте все острые края, трещины и сварные швы широкой кистью, чтобы избежать преждевременных дефектов в этих областях. При использовании распыления, накладывайте 50% нового слоя на предыдущий, чтобы избежать открытых и незащищенных участков, заканчивающихся перекрестным переносом.

Безвоздушный распылитель:

Разбавление Макс 15% от объема

Обычный пистолет-распылитель:

Широкая кисть:

Рекомендуется только для финишных штрихов небольших участков или «полосового покрытия» (болты, гайки, сварной шов, острые края и финишные штрихи). Используйте широкую кисть шириной от 75 до 100 мм для больших поверхностей.

Ролик:

Не рекомендовано

Прмечание: Для нанесения широкой кистью или валиком может потребоваться нанесение двух или более мазков для получения равномерного слоя в соответствии с толщиной пленки, рекомендуемой для каждого слоя.

Очистка оборудования: Использовать разбавитель PU 5003

Не оставляйте материал в шлангах, распылителях и оборудовании, используемом для распыления. Вымойте все оборудование, использованное полностью.

Перед применением рекомендуем обратиться в технический отдел ООО «ТОНАЛЬ»

офис и склад	телефоны	e-mail:	сайт:
353900 г. Новороссийск, ул.	+7(918)4939548,	inbox@tonaly.ru,	https://detalystaly.ru,
Железнодорожная петля 77	+7(918)4906109	rml@tonaly.ru	https://tonaly.ru/

 Редакция: 09
 Страница 3 из 5
 Дата: 11.02.2020



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для хорошей производительности продукта мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

При окраске, выполненной на побережье, при воздействии соленого воздуха мы рекомендуем промывать пресной водой между слоями, удаляя осажденные загрязнения.

Мы рекомендуем покраску только в том случае, если температура, измеренная на поверхности, как минимум на 3°С выше температуры точки росы.

Могут возникнуть небольшие различия цвета, внешнего вида и блеска деталей, применяемых в периоды высокой относительной влажности воздуха, дождливых дней, в местах с низкими температурами или в ситуациях, когда детали наносятся и помещаются для сушки во внешнюю среду.

Температура субстрата, а также климатические условия и условия окружающей среды могут влиять на время высыхания продукта.

Для улучшения свойств нанесения температура краски должна быть в пределах 21-27 $^\circ$ С до смешивания и нанесения.

Он не должен применяться в неблагоприятных условиях, таких как относительная влажность воздуха (RH) выше 85% или на конденсированные поверхности, так как блеск и цвет могут подвергаться небольшим изменениям. Их нельзя наносить на уплотненные поверхности.

Покраска разными способами нанесения может привести к различиям в глянце и конечном аспекте окрашиваемых деталей.

За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел

Перед применением рекомендуем обратиться в технический отдел 000 «ТОНАЛЬ»

офис и складтелефоныe-mail:сайт:353900 г. Новороссийск, ул.+7(918)4939548,inbox@tonaly.ru,https://detalystaly.ru,Железнодорожная петля 77+7(918)4906109rml@tonaly.ruhttps://tonaly.ru/



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед обращением с этим продуктом необходимо внимательно прочитать всю информацию, содержащуюся в информационном листе о безопасности химического продукта (MSDS), доступном на нашем сайте, по электронному адресу, указанному в конце этого технического паспорта.

Подготовка поверхности, обработка и использование красок во время покраски и сушки, что касается легковоспламеняющихся продуктов, должны проводиться в проветриваемых местах, вдали от огня, искр или чрезмерного тепла, с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Контакт с кожей может вызвать раздражение.

При проглатывании не вызывайте рвоту. В случае попадания в глаза промойте их большим количеством воды. В любом случае, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не курить в рабочей зоне.

Убедитесь, что электроустановки в порядке и не вызывают искр.
Не используйте разбавитель для очистки кожи, рук и других частей тела

Не используйте разбавитель для очистки кожи, рук и других частей тела. Для очистки рук используйте спирт, а затем промойте водой и соответствующими чистящими пастами.

В случае пожара используйте углекислый газ или порошковые химические огнетушители. Не рекомендуется использовать воду для тушения возгорания при горении покрытия. Краски и разбавители должны храниться в вентилируемых местах, защищенных от непогоды. Температура может колебаться от 10 до 40°C.

При появлении симптомов интоксикации от вдыхания паров химикатов отравленный человек должен быть немедленно эвакуирован проветриваемое место.

При обмороке немедленно обратитесь к врачу.

Продукт предназначен для использования и обработки профессионалами в области окраски.

Этот продукт должен применяться и использоваться в соответствии со всеми национальными стандартами и нормами в области здравоохранения, безопасности и окружающей среды.

Если необходимо удалить уже нанесенную и отвержденную краску с основания, оператор и люди, участвующие в этом процессе, должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), как указано в паспорте безопасности (MSDS).

В ситуациях, когда необходимо выполнить процессы сварки металлических деталей, окрашенных этим продуктом, будут выделяться порошок и газы (дым), что потребует использования соответствующих средств индивидуальной защиты (маски с фильтрами из активированного угля и даже оборудование для удаленной подачи воздуха). в соответствии с каждой средой.

Применение в закрытых помещениях требует соответствующей вентиляции, помимо специальных методов и процедур. Для таких ситуаций обратитесь в зону безопасности вашей компании.

За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел Тональ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, основана на опыте и знаниях, полученных в этой области технической командой WEG.

Если продукт используется без предварительного изучения его пригодности для предполагаемой цели, клиент осознает, что использование данного продукта является исключительной его ответственностью, а WEG в данном случае не несет ответственности за поведение, безопасность, пригодность или долговечность продукта.

Некоторая информация, содержащаяся в этом документе, является лишь оценочной и может подвергаться отклонениям, возникающим в результате факторов, не зависящих от производителя. Таким образом, WEG не гарантирует и не берет на себя никакой ответственности в отношении доходности, производительности или любого другого материального или личного ущерба в результате неправильного использования соответствующих продуктов или информации, содержащейся в данном техническом паспорте. Информация, содержащаяся в данном документе, может периодически изменяться без предварительного уведомления в соответствии с политикой развития и постоянного совершенствования наших продуктов и услуг, предлагая качественные решения для удовлетворения требований наших клиентов.

Перед применением рекомендуем обратиться в технический отдел ООО «ТОНАЛЬ»

офис и склад	телефоны	e-mail:	сайт:
353900 г. Новороссийск, ул.	+7(918)4939548,	inbox@tonaly.ru,	https://detalystaly.ru,
Железнодорожная петля 77	+7(918)4906109	rml@tonaly.ru	https://tonaly.ru/