



Краска Рем-Колор

Акриловая интерьерная ВД-АК-2

ТУ РБ 101558453.005-2004

Дата обновления: 01.06.2021

Описание продукта:

Краска ВД-АК-2 водно-дисперсионная акриловая для внутренних работ РЕМ-КОЛОР, на базе акриловой дисперсии – экологически чистая, обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью нанесения, быстросохнущая, предотвращает разрушение основания. Образует высококачественное декоративное покрытие – паропроницаемое, эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, моющееся (1 класс истирания EN 13300) пожаробезопасное. Краска водно-дисперсионная для внутренних работ РЕМ-КОЛОР устойчива к воздействию рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Область применения:

Предназначена для высококачественной отделки помещений в зданиях различного функционального назначения, эксплуатируемых в условиях нормальной и повышенной влажности. Наносится на бетон, железобетон, штукатурку, кирпич, газосиликат, гипсокартон, древесину, обои, металл (по грунтовке), ранее окрашенным ПФ, масляными красками поверхностям. Может использоваться во всех типах жилых и общественных зданий (группы А, Б, В), включая помещения, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Технические характеристики:

консистенция	готовая к применению
цвет	базовый – белый; колеровка по COLORVIT, другим каталогам или по образцу
степень блеска	матовая
содержание твердого вещества	около 62±2 % веса
удельный вес	около 1,6 г/см ³
условная вязкость	около 50-70 дПа*с
теоретический расход	400 г/м ² за 2 раза – с толщиной пленки в сухом виде 100 мкм
практический расход	зависит от способа нанесения и впитывающей способности окрашиваемой поверхности; точный расход определяется путем пробной покраски.
время высыхания при температуре 20°C, относительной влажности 65%	<ul style="list-style-type: none"> » толщина пленки в сухом виде 80 -150 мкм » пыль не прилипает через 1 час » повторная окраска возможна через 3-4 часа » полное высыхание через 24 часа
растворитель	добавить воды (% от общей массы краски) для: <ul style="list-style-type: none"> » грунтовочных покрытий – 25-30% » для кроющих покрытий – 5-10% » для нанесения распылением – не более 10%
адгезия покрытия к основанию	2 МПа
рН	8-9
стойкость покрытия к статическому воздействию воды	не менее 12 часов
стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% моющего средства	не менее 24 часов
стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора хлорамина (дезинфицирующие средства «Сандим-Д», «Дуацид» и других дезрастворов)	не менее 24 часов (краска не изменяет своего внешнего вида и пленкообразующей способности, не стимулирует рост и развитие микрофлоры)
условная светостойкость покрытия	1,5%

**Краска Рем-Колор****Акриловая интерьерная ВД-АК-2**

Дата обновления: 01.06.2021

ТУ РБ 101558453.005-2004

группа горючести	Г1 по ГОСТ 30244-94 п.5.3
фасовка	пластиковые вёдра – 10, 20, 30 л
не подлежит обязательной сертификации, письмо БелГИИС №05-05/14-376 от 09.07.2010г.	

Условия применения:

Температура окружающего воздуха, поверхности и материала должна быть не ниже + 5°C, влажность – не более 80%.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, побелки, отслаивающейся краски, грязи и жирных пятен. Трещины и неровности должны быть заделаны, глянцевые поверхности ошкурить до матового состояния, мелящие поверхности предварительно обработать пропиткой «В» РЕМ-КОЛОРО. Работы по подготовке основания к окраске производить в соответствии с требованиями СНИП 3.04.01-87.

Новые бетонные и оштукатуренные основания просушить в течение 2-4 недель.

Грунтование:

На подготовленное основание, для лучшей адгезии, рекомендуем нанести 1-2 слоя пропитки «В» РЕМ-КОЛОРО. Загрунтованную поверхность использовать после полного высыхания (через 3-4 часа). Металлические поверхности обработать антикоррозионными грунтовками – алкидной РЕМ-ЛЮКС, акриловой РЕМ-КРИЛ 2К или РЕМ-ПОКС 2К.

Нанесение:

Краску водно-дисперсионную для внутренних работ РЕМ-КОЛОРО наносят на поверхность кистью, валиком, аппаратами воздушного или безвоздушного распыления в 2 слоя, с промежуточной сушкой 1-2 часа. Перед применением краску следует тщательно размешать, при необходимости снижения вязкости – добавить воды. Распыление сжатым воздухом или безвоздушное возможно после регулировки вязкости.

Хранение:

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре не ниже +5°C, вдали от нагревательных приборов.

Краска для внутренних работ Рем-Колор содержит воду и поэтому при складировании и транспортировке должна быть защищена от мороза. Вскрытые ведра хранить плотно закрытыми и быстро использовать. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов.

В случаях попадания краски на кожу или в глаза работающим следует:

- кожные покровы – снять загрязненную одежду, смыть композиции (компоненты) с кожи водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе;
- глаза – немедленно и обильно промыть водой, при необходимости прибегнуть к медицинской помощи.

Ответственность:

Технологи компании СП «Рем-Колор» постоянно работают над улучшением качества своей продукции, информация, содержащаяся в технических паспортах, может изменяться без предварительного уведомления и согласования с потребителем. Ответственность за проверку актуальности информации, приведенной в документации, перед использованием продукции возлагается на покупателя. Рекомендуем в каждом отдельном случае консультироваться с менеджерами компании.